



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название: Каолин первичный обогащённый месторождения "Альянс"

Стандарт: Ts 23024011-02:2016

Марка: АКФ - 3

Область применения: Для производства хозяйственного фарфора и фаянса

Производитель: ЧП "GRK ALYANS"

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Массовая доля оксида алюминия (Al_2O_3), %	не менее 34
Массовая доля оксида железа (Fe_2O_3), %	не более 0,8
Массовая доля оксида кремния (SiO_2), %	не более 52
Массовая доля оксида титана (TiO_2), %	не более 0,8
Массовая доля оксида кальция (CaO_2), %	не более 0,9

ФИЗИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент отражения	80÷82
Огнеупорность, ° С	не менее 1580
Массовая доля влаги, %	не более 15
Потери при прокаливании, %	5,0÷9,0
Число пластичности, %	не менее 19